



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2006134338/11, 28.04.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
28.04.2006

(45) Опубликовано: 20.08.2008 Бюл. № 23

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: JP 2001314810 A1, 13.11.2001. RU
94011857 A1, 20.04.1996.(85) Дата перевода заявки РСТ на национальную фазу:
14.12.2006(86) Заявка РСТ:
RU 2006/000218 (28.04.2006)(87) Публикация РСТ:
WO 2007/126327 (08.11.2007)Адрес для переписки:
119992, Москва, ГСП-2, Ленинские горы, 1,
стр.2, физический факультет МГУ, М.О.
Галлямову

(72) Автор(ы):

Галлямов Марат Олегович (RU),
Хохлов Алексей Ремович (RU),
Бузник Вячеслав Михайлович (RU),
Никитин Лев Николаевич (RU),
Николаев Александр Юрьевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Физический факультет Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова (RU)

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

C 2

R U
2 3 3 1 5 3 2
C 2


(54) ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ГИДРОФОБНОГО ПОКРЫТИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области формирования покрытий. Способ получения гидрофобного покрытия заключается в том, что на поверхность подложки осаждают гидрофобный полимер или сополимер. Гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с негладкой поверхностью, характеризующейся соотношением $r > 1$, где r - фактор шероховатости, определяемый отношением площадей реальной поверхности и ее геометрической проекцией на плоскость. Подложку вместе с полимером или сополимером помещают в реактор, реактор герметизируют и создают в нем раствор в

сверхкритическом CO₂. Осаждение проводят при давлении от 7 до 100 МПа и температуре от 35 до 200°C в течение времени от 15 мин до 24 час, после чего проводят декомпрессию. На поверхность водоотталкивающего элемента, полученного указанным способом, из раствора полимера наносят гидрофобное покрытие. Гидрофобное покрытие наносят из раствора гидрофобного полимера или сополимера. Одним из компонентов растворителя является сверхкритическая CO₂. Достигается повышение водоотталкивающей способности за счет придания поверхности ультрагидрофобных свойств. 2 н. и 15 з.п. ф-лы, 2 ил.

R U 2 3 3 1 5 3 2 C 2



Фиг.1

R U 2 3 3 1 5 3 2 C 2



FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY,
PATENTS AND TRADEMARKS

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21), (22) Application: 2006134338/11, 28.04.2006

(24) Effective date for property rights: 28.04.2006

(45) Date of publication: 20.08.2008 Bull. 23

(85) Commencement of national phase: 14.12.2006

(86) PCT application:
RU 2006/000218 (28.04.2006)(87) PCT publication:
WO 2007/126327 (08.11.2007)

Mail address:

119992, Moskva, GSP-2, Leninskie gory, 1,
str.2, fizicheskij fakul'tet MGU, M.O. Galljamovu

(72) Inventor(s):

Galljamov Marat Olegovich (RU),
Khokhlov Aleksej Removich (RU),
Buznik Vjacheslav Mikhajlovich (RU),
Nikitin Lev Nikolaevich (RU),
Nikolaev Aleksandr Jur'evich (RU)

(73) Proprietor(s):

Fizicheskij fakul'tet Moskovskogo
gosudarstvennogo universiteta im. M.V.
Lomonosova (RU)

RU 2331532 C2

(54) WATER REPELLENT ELEMENT AND METHOD OF HYDROPHOBIC COATING PRODUCING

(57) Abstract:


FIELD: technological processes.

SUBSTANCE: method of hydrophobic coating producing implies deposition of hydrophobic polymer or mixed polymer to bed surface. Hydrophobic polymer or mixed polymer are deposited to bed with unsmooth surface, characterized by formula $r > 1$, where r is undulation coefficient, determined relation between surface content and its geometrical projection onto two-dimensional subspace. The bed with polymer or mixed polymer is placed into reactor. The latter is hermetically sealed; after that, in it a solution with supercritical CO_2 is created. Deposition is performed at pressure from 7 to 100 MPa and temperature from 35 to 200°C during period of time from 15 minutes to 24 hours, after that decompression is performed. Onto the produced water repellent element surface a hydrophobic coating from polymer solution is applied. Hydrophobic coating is applied from hydrophobic

polymer or mixed polymer. One of the solvent components is supercritical CO_2 .

EFFECT: water repellent capability is increased due to lending ultrahydrophobic properties to the surface.

17 cl, 2 dwg, 38 ex



RU 2331532 C2

Изобретение относится к области формирования покрытий, в частности полимерных покрытий для гидрофобизации шероховатых, пористых, высокоразвитых или иных подложек со сложной геометрией поверхности с использованием сверхкритической двуокиси углерода, и промышленно применимо для формирования ультрагидрофобных 5 или ультралиофобных покрытий на негладких поверхностях, что может быть использовано, в частности, для оптимизации параметров газодиффузационных слоев мембранны-электродных блоков топливных элементов, газовых сенсоров, адсорбентов, фильтров, сорбентов хроматографических колонок, цеолитов, приборов микроструйной техники, печатающих головок струйных принтеров, для увеличения биосовместимости 10 трансплантатов, катетеров, контактных линз, для создания самоочищающихся поверхностей, поверхностей с уменьшенным сопротивлением водяному потоку, для защиты от загрязнений поверхностей оптических линз, микроприборов, для защиты от влаги дисперсных частиц порохов и других пористых горючих и взрывчатых материалов, для 15 придания водоотталкивающих свойств тканям, бумаге и другим материалам, для защиты поверхностей от измороси, конденсации влаги и действия агрессивных сред и веществ, для создания тонких антифрикционных покрытий деталей и механизмов.

Известен водоотталкивающий элемент, на поверхность которого из раствора полимера нанесено гидрофобное покрытие (патент JP 2001314810). Элемент выполнен в виде диска для магнитной записи.

20 Недостатком этого элемента является недостаточно высокая водоотталкивающая способность, поскольку полимер конденсируется в гранулярное, неоднородное по морфологии покрытие, неспособное проникать вглубь пористой структуры.

Наиболее близким к заявляемому является известный водоотталкивающий элемент, на поверхность которого нанесено гидрофобное покрытие (М.О.Галлямов, В.М.Бузник,

25 А.К.Цветников, Р.А.Винокур, Л.Н.Никитин, Э.Е.Сайд-Галиев, А.Р.Хохлов, K.Schaumburg. Осаждение наноразмерных пленок ультрадисперсного политетрафторэтилена «ФОРУМ» из сверхкритического диоксида углерода на поверхность твердых подложек. Химическая физика, т.23, №6, с.76-80 (2004)). В этом элементе гидрофобное покрытие из ультрадисперсного политетрафторэтилена нанесено на гладкую поверхность слюды или 30 пирографита.

Недостатком этого ближайшего аналога является недостаточно высокая водоотталкивающая способность, поскольку гладкой поверхности принципиально невозможно придать ультрагидрофобные свойства.

Известен способ получения гидрофобного покрытия, при осуществлении которого на 35 поверхность подложки осаждают гидрофобный полимер из раствора в сверхкритическом CO₂ (патент JP 2001314810). В этом способе подложкой служит диск для магнитной записи.

Недостатком этого способа является недостаточно высокая водоотталкивающая способность полученного покрытия, поскольку покрытие на подложку наносят распылением раствора полимера в сверхкритической среде через сопло, при этом в процессе

40 распыления сверхкритическая среда переходит в состояние газовой фазы, полимер теряет растворимость в этой среде и конденсируется в гранулярное, неоднородное по морфологии покрытие, неспособное проникать вглубь пористой структуры и искажающее морфологию самой подложки.

Наиболее близким к заявляемому является известный способ получения гидрофобного 45 покрытия, при осуществлении которого на поверхность подложки осаждают гидрофобный полимер непосредственно из раствора в сверхкритическом CO₂ (М.О.Галлямов,

В.М.Бузник, А.К.Цветников, Р.А.Винокур, Л.Н.Никитин, Э.Е.Сайд-Галиев, А.Р.Хохлов,

K.Schaumburg. Осаждение наноразмерных пленок ультрадисперсного

политетрафторэтилена «ФОРУМ» из сверхкритического диоксида углерода на поверхность 50 твердых подложек. Химическая физика, т.23, №6, с.76-80 (2004)). В этом способе осаждают ультрадисперсный политетрафторэтилен. В качестве подложки используют слюду и пирографит.

Недостатком этого ближайшего аналога является недостаточно высокая

водоотталкивающая способность полученного покрытия, поскольку гладкой поверхности принципиально невозможно придать ультрагидрофобные свойства.

С помощью заявляемого изобретения решается техническая задача повышения водоотталкивающей способности за счет придания поверхности ультрагидрофобных

5 свойств, что проявляется в увеличения угла смачивания водой этой поверхности до $\geq 130^\circ$.

Поставленная задача решается тем, что в известном водоотталкивающем элементе, на поверхность которого из раствора полимера нанесено гидрофобное покрытие, гидрофобное покрытие нанесено из раствора гидрофобного полимера или сополимера, на один из элементов из группы: элемент с газодиффузионным слоем, элемент газового

10 сенсора, элемент, выполненный из адсорбирующего материала, элемент фильтра, элемент хроматографической колонки, выполненный из сорбирующего материала, элемент молекулярного сита, выполненный из цеолита, элемент прибора микроструйной техники, элемент печатающей головки струйного принтера, трансплантат, катетер, контактная линза, оптическая линза, элемент микроэлектронного прибора, дисперсная частица

15 пороха, горючего или взрывчатого материала, элемент, выполненный из ткани или бумаги, элемент прибора микро- или наносистемной техники, элемент микро- или наноэлектронного прибора, включая интегральную схему, элемент микромеханического или микроэлектромеханического прибора, элемент оптоэлектронного прибора, причем одним из компонентов растворителя является сверхкритическая CO_2 , а гидрофобное покрытие

20 нанесено, по меньшей мере, на часть шероховатой, пористой, высокоразвитой поверхности элемента или на элемент со сложной геометрией поверхности.

В частности, гидрофобное покрытие может быть нанесено на шероховатую поверхность, характеризующуюся соотношением $r > 1$, где r - фактор шероховатости, определяемый отношением площадей реальной поверхности и ее геометрической проекцией на

25 плоскость.

В частности, гидрофобное покрытие может быть нанесено на пористую поверхность, характеризующуюся соотношением $r > 1$ и имеющую открытые поры.

В частности, гидрофобное покрытие может быть нанесено на высокоразвитую поверхность, характеризующуюся соотношением $r > 1$ и образованную дисперсными или 30 коллоидными частицами.

Поставленная задача решается также тем, что в известном способе получения гидрофобного покрытия, при осуществлении которого на поверхность подложки осаждают гидрофобный полимер или сополимер из раствора в сверхкритическом CO_2 , гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с негладкой поверхностью,

35 характеризующейся соотношением $r > 1$, подложку вместе с полимером или сополимером помещают в реактор, реактор герметизируют и создают в нем раствор в сверхкритическом CO_2 с концентрацией 0,001-100 г/л, а осаждение проводят при давлении от 7 до 100 МПа и температуре от 35 до 200°C в течение времени от 15 мин до 24 час, после чего проводят декомпрессию.

40 В частности, гидрофобный полимер или сополимер можно осаждать на подложку с шероховатой поверхностью.

В частности, гидрофобный полимер или сополимер можно осаждать на подложку с пористой поверхностью.

45 В частности, гидрофобный полимер или сополимер можно осаждать на подложку с высокоразвитой поверхностью.

В частности, гидрофобный полимер или сополимер можно осаждать на подложку со сложной геометрией поверхности.

50 В частности, к сверхкритическому CO_2 можно дополнительно добавлять, по меньшей мере, один из сорасторителей из группы: вода, спирт, алифатический растворитель, перфторированный растворитель, органический растворитель.

В частности, в качестве сорасторителя можно использовать метanol, этанол или изопропанол.

В частности, в качестве сорасторителя можно использовать пентан или гексан.

В частности, в качестве сорасторовителя можно использовать перфторгексан.

В частности, в качестве сорасторовителя можно использовать хлороформ или ацетон.

В частности, в сверхкритическом CO₂ можно растворять фторсодержащий или полимер или сополимер.

5 В частности, в сверхкритическом CO₂ можно растворять кремнийсодержащий полимер или сополимер.

В частности, перед герметизацией реактор можно продувать потоком CO₂.

Достижение нового технического результата, состоящего в повышении водоотталкивающей способности вследствие увеличения угла смачивания водой

10 модифицированных поверхностей до 130° и более, обеспечивается за счет комбинации имеющегося поверхностного рельефа негладкой подложки и гидрофобности поверхностного слоя после осаждения тонкого и однородного гидрофобного полимерного покрытия из раствора полимера или сополимера в сверхкритической двуокиси углерода. Использование сверхкритической CO₂ в качестве носителя полимерного материала

15 позволяет осуществить глубокую и однородную модификацию пористой структуры подложки, при этом в силу однородности тонкого покрытия не искажая морфологию подложки.

Преимущества использования сверхкритической CO₂ в качестве растворителя при формировании гидрофобных покрытий на пористых подложках заключаются в следующем.

20 Во-первых, растворяющая способность сверхкритической CO₂ существенно зависит от температуры и давления, что позволяет реализовать оптимальную динамику процесса нанесения полимерных пленок с возможностью регулирования толщины покрытия вплоть до нанометрового диапазона. Во-вторых, сверхкритическая среда заполняет весь предоставленный объем (как газ) и способна проникать в любые открытые поры, на стенки

25 которых из раствора будет наноситься гидрофобный полимер. В-третьих, у CO₂ отсутствует жидккая фаза при атмосферном давлении, что дает возможность исключить переорганизацию осажденного на поверхность пор полимерного покрытия при уходе растворителя из-за влияния сил поверхностного натяжения. Этот же аспект позволяет решить проблему остаточного растворителя. В-четвертых, в сверхкритической среде

30 диффузионные процессы протекают очень быстро, что позволяет сократить времена нанесения полимерной пленки. Важными достоинства заявляемого изобретения являются также нетоксичность, экологическая чистота и дешевизна CO₂.

Только использование шероховатых, пористых, высокоразвитых или иных подложек со сложной геометрией поверхности, на которые осаждают однородную полимерную пленку,

35 не искажающую морфологию подложки, обеспечивает проявление "эффекта лотоса" - возникновения у модифицированной поверхности ультрагидрофобных свойств, т.е. увеличения значений угла смачивания водой до 130° и более и уменьшения гистерезиса угла смачивания водой до нескольких градусов.

Большие значения угла смачивания водой и малые значения гистерезиса этого угла для

40 модифицированной поверхности способствуют тому, что капли воды легко скатываются с нее даже при малом угле наклона, удаляя возможные адсорбированные загрязнения. Иными словами, дополнительный достигаемый технический результат состоит в создании с помощью заявляемого способа самоочищающихся поверхностей. При нанесении такого покрытия на поверхности оптических линз, микроэлектронных приборов и т.п. достигаемый

45 технический результат состоит в защите этих поверхностей от загрязнений.

Приготовленная заявляемым способом поверхность с усиленной водоотталкивающей способностью обладает меньшим сопротивлением водяному потоку за счет проскальзывания граничного слоя потока воды по модифицированной поверхности. Такая поверхность в меньшей степени подвержена процессам конденсации влаги и образования

50 изморози. Таким образом, дополнительный достигаемый технический результат состоит в нанесении гидрофобного покрытия, предохраняющего от конденсации влаги и намерзания изморози.

При нанесении гидрофобного покрытия на пористые газодиффузионные слои топливных

элементов удается контролируемо модифицировать баланс гидрофобно-гидрофильтрных свойств поверхности их открытых пор. Таким образом, дополнительный достигаемый технический результат состоит в регулируемой оптимизации водяного баланса мембранны-электродного блока топливного элемента.

- 5 При нанесении гидрофобного покрытия на развитую поверхность газовых сенсоров удается снизить конденсацию влаги в открытых порах и тем самым сохранить поверхностную проводимость на уровне, необходимом для обеспечения оптимальной чувствительности. Таким образом, дополнительный достигаемый технический результат состоит в оптимизации чувствительности активных элементов газовых сенсоров.
- 10 При нанесении гидрофобного покрытия на пористую поверхность адсорбентов, фильтров, сорбентов хроматографических колонок удается модифицировать их адсорбционные свойства на всей открытой поверхности пор. Желаемые свойства (средство модифицированной поверхности к определенным веществам) получают адекватным выбором полимера, растворяющегося в сверхкритической CO₂. Таким образом,
- 15 дополнительный достигаемый технический результат состоит в модификации адсорбционных свойств пористых адсорбентов, цеолитов, модификации селективности фильтров и мембран, улучшения параметров хроматографических колонок для решения задач анализа, разделения и очистки различных соединений.

При селективном удалении гидрофобного покрытия, нанесенного в сверхкритической CO₂, или его селективном нанесении (за счет использования в процессе осаждения различных впоследствии удаляемых протекторов) удается формировать поверхностные структуры с определенным контролируемым поверхностным рельефом распределения гидрофильтрных и ультрагидрофобных свойств и создавать на их основе приборы микроструйной техники. Таким образом, дополнительный достигаемый технический результат состоит в генерации структур, обеспечивающих возможность формирования на поверхности определенной системы контролируемых микропотоков жидкости.

При нанесении подобного гидрофобного полимерного покрытия на поверхность печатающей головки струйного принтера удается получить однородное покрытие на поверхности сопла и поверхности, окружающей сопло. С поверхности сопла гидрофобное покрытие удаляют механически или струей чернил. Это не приводит к разрушению покрытия на поверхности, окружающей сопло. При использовании чернил на водной основе наличие такой гидрофобной пленки на всей поверхности печатающей головки вокруг сопла предотвращает растекание чернил по поверхности печатающей головки, позволяет сохранить необходимый режим выброса струи чернил и обеспечивает высокое качество печати. Использование заявляемого способа позволяет уменьшить эффективный размер струи, использовать в печатающих головках сопла меньшего диаметра и увеличить тем самым разрешающую способность принтера при печати. Таким образом, дополнительный достигаемый технический результат состоит в увеличении качества печати и разрешающей способности струйных принтеров.

40 При формировании заявлением способом гидрофобных покрытий на поверхностях катетеров, трансплантатов, контактных линз технический результат состоит в уменьшении адсорбции белков, антител, клеток, бактерий на модифицированную поверхность и тем самым улучшении биосовместимости.

При формировании заявлением способом водоотталкивающего ультрагидрофобного покрытия на поверхностях дисперсных частиц порохов, других пористых горючих и взрывчатых материалов достигаемый технический результат состоит в предотвращении проникновения влаги в эти материалы и сохранении их функциональных свойств независимо от условий окружающей среды (относительной влажности).

При формировании заявлением способом водоотталкивающего ультрагидрофобного покрытия на поверхностях тканей достигаемый технический результат состоит в придании тканям водоотталкивающих свойств.

При формировании заявлением способом водоотталкивающего ультрагидрофобного покрытия на поверхности бумаги достигаемый технический результат состоит в придании

ей определенной степени гидрофобности, что позволяет использовать такой материал в качестве подложки композитных материалов для фотопечати и т.п.

В дальнейшем изобретение поясняется чертежами, описанием конкретных вариантов его выполнения со ссылками на сопутствующие чертежи, на которых:

- 5 фиг.1 изображает схему устройства, реализующего заявляемый способ;
- фиг.2 изображает подложку с нанесенной на нее каплей воды.

Устройство (фиг.1) содержит термостат 1, в который помещен реактор высокого давления 2. Внутри реактора 2 расположена подложка 3. Для напуска сверхкритического CO₂ служат система вентилей 4 и капилляров 5. Давление CO₂ контролируют с помощью 10 манометров 6. Сверхкритический CO₂ поступает из баллона 7. Устройство также содержит механический генератор давления 8.

На фиг.2 показаны модифицированная подложка 3, обладающая повышенной водоотталкивающей способностью (ультрагидрофобными свойствами), с нанесенной каплей воды 9 и угол смачивания 1.

- 15 Подложку 3 и навеску полимера или сополимера (на фиг.1 не показана) помещают в реактор 2, после чего его герметизируют. Затем реактор 2 заполняют газом CO₂ из баллона 7 и помещают в термостата 1. С помощью термостата 1 и генератора давления 8 устанавливают необходимые температуру и давление для перевода CO₂ в сверхкритическое состояние и растворения в сверхкритическом CO₂ полимера или 20 сополимера. После осаждения полимера или сополимера на подложку 3 в течение заданного времени она переходит в ультрагидрофобизованное состояние (становится модифицированной). Затем реактор 2 декомпрессируют при заданной температуре и с заданной скоростью. Далее реактор 2 разбирают и извлекают модифицированную подложку 3.

- 25 Заявляемый способ может быть проиллюстрирован следующими примерами.

Пример 1. В качестве материала гидрофобного полимерного покрытия, наносимого на поверхность шероховатой подложки 3, используют ультрадисперсный политетрафторэтилен (УПТФЭ) "Форум". Используют CO₂ степени чистоты 99,997%. В реактор 2 (фиг.1) объемом 10 мл помещают 1 мг полимера (это соответствует 30 концентрации полимерного раствора 0,1 мг/мл) и подложку 3 с площадью поверхности 1×1 см². Затем реактор 2 с помещенными в него полимерной навеской и подложкой 3 продувают газом CO₂ для удаления следов воздуха и воды. Реактор 2 герметизируют и создают в нем давление CO₂ 65 МПа при температуре 65°C. Стабилизацию полимерного раствора осуществляют в течение 3 часов, после чего CO₂ выпускают из реактора (2) со 35 скоростью 0,3 г/сек, поддерживая при этом температуру 45°C. После этого модифицированную подложку 3 извлекают из реактора 2. Для оценки водоотталкивающей способности (ультрагидрофобных свойств) проводят измерения значений угла смачивания водой (фиг.2).

Пример 2. В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют микропористый полиэтилен (МППЭ), характеризующийся углом смачивания водой 88°. После модификации угол смачивания водой составил 135°.

Пример 3.

В условиях примера 1 используют подложку 3 из микропористого полиэтилена, 45 модифицированного нанесением шероховатого слоя полипиррола. Исходная поверхность характеризуется углом смачивания водой 119°. После модификации в растворе УПТФЭ «Форум» в сверхкритической CO₂ угол смачивания водой составил 147°.

Пример 4. В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют ткань. До модификации ткань впитывает воду (угол смачивания 0°). После модификации угол смачивания водой составил 148° для батиста и 156° для байки.

Пример 5. В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют бумагу «Canon Office». До модификации бумага впитывает воду. После модификации угол смачивания водой составляет 151°.

Пример 6. В условиях примера 1 проводят гидрофобизацию подложки 3 в виде воспламеняемой части спичек. Для такой подложки 3 затруднительно проводить измерения контактных углов с водой, следуя стандартной процедуре. В связи с этим использовали иной подход для характеристизации достигаемого технического результата: увеличения 5 водоотталкивающей способности (индуцирования ультрагидрофобных свойств). Контрольную (немодифицированную) спичку и спичку, обработанную раствором УПТФЭ «Форум» в сверхкритической CO₂, погружали в воду на 3 минуты. Затем обе спички извлекали из воды и пытались осуществить их воспламенение. Для контрольной спички это не удается, поскольку влага проникает в воспламеняемый материал. При погружении 10 модифицированной спички в воду наблюдается формирование воздушного кокона, обволакивающего поверхность и предохраняющего ее от контакта с водой. Таким образом, нанесенное в сверхкритической CO₂ покрытие позволяет придать воспламеняемому материалу ультрагидрофобные свойства и увеличить водоотталкивающую способность.

Пример 7.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент с газодиффузионным 15 слоем, выполненным из пористого углеродного материала компании Тогау. Этот элемент имеет пористую поверхность. До модификации поверхность характеризуется углом смачивания водой 120°. Модификация увеличивает значение угла смачивания водой на 30°. Пористая морфология материала сохраняется. Увеличенная водоотталкивающая 20 способность материала предотвращает затопление газодиффузионного слоя водой и обеспечивает улучшенный транспорт газов. Регулирование степени модификации за счет изменения массы навески или условий экспозиции позволяет регулировать баланс транспорта воды и транспорта газов в газодиффузионном слое.

Пример 8.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент газового сенсора. 25 Этот элемент имеет шероховатую поверхность. Модификация увеличивает значение угла смачивания поверхности газового сенсора водой на 30°. Шероховатая морфология поверхности сенсора сохраняется. За счет увеличения водоотталкивающей способности предотвращается конденсация влаги в порах. Это позволяет сохранить поверхностную 30 проводимость на уровне, необходимом для обеспечения оптимальной чувствительности. Предотвращение адсорбции воды позволяет также снизить коррозионные процессы и увеличить срок службы элемента при работе во влажных условиях.

Пример 9.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент, выполненный из 35 адсорбирующего материала. Этот элемент имеет пористую поверхность. Модификация изменяет адсорбционные свойства пористого материала, не искажая морфологию пористой структуры. Это позволяет контролируемо изменять селективность адсорбирующего материала, в частности уменьшить неспецифическую сорбцию для многих соединений, при сохранении высокой адсорбционной емкости. Это позволяет также варьировать 40 ионообменные свойства адсорбирующего материала и более эффективно использовать его в задачах очистки.

Пример 10.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент фильтра. Этот 45 элемент имеет пористую поверхность. Модификация изменяет фильтрующую способность элемента и обеспечивает лучшее "проскальзывание" фильтруемой жидкости по стенкам пор фильтра. Таким образом, уменьшается сопротивление потоку жидкости. Это позволяет использовать ускоренные режимы фильтрования и очистки.

Пример 11.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент хроматографической 50 колонки, выполненный из сорбирующего материала. Этот элемент имеет пористую поверхность. Модификация изменяет сорбционные свойства элемента, не искажая морфологию пористой структуры. Это позволяет изменять селективность элемента при решении задач хроматографического разделения, анализа и очистки химических

соединений. В частности, это позволяет увеличить эффективность и скорость разделения смесей. Снижение неспецифической сорбции при сохранении высокой адсорбционной емкости позволяет эффективно разделять, в том числе биополимеры (например, белки), что невозможно при использовании обычных немодифицированных коммерческих

- 5 сорбентов из-за необратимой сорбции.

Пример 12.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют элемент молекулярного сита, выполненный из цеолита. Этот элемент имеет пористую высокоразвитую поверхность.

- 10 Модификация изменяет адсорбционные свойства цеолита, не искажая морфологию его пористой структуры. Это позволяет контролируемо изменять адсорбционную селективность элемента и увеличить эффективность его использования в задачах разделения и очистки.

Пример 13.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют поверхность с нанесенными протекторами миниатюрных размеров. После модификации протекторы удаляют. В

- 15 результате получают поверхность, сочетающую участки различной степени гидрофобности: на модифицированных участках гидрофобность увеличена, на участках, предохраненных от модификации протекторами, сохраняется гидрофильность или гидрофобность материала подложки. Создаваемый поверхностный рельеф выбирают таким образом, чтобы сформировать гидрофильные или гидрофобные каналы для транспорта жидкости, 20 окруженные более гидрофобными барьерными участками. При этом когда сформированные каналы обладают ультрагидрофобными свойствами и характеризуются малыми значениями гистерезиса контактного угла, то за счет этого удается дополнительно улучшить транспортные характеристики каналов и реализовать высокоскоростную направленную доставку микрообъемов жидкостей. Созданная таким 25 образом поверхность является элементом прибора микроструйной техники.

Пример 14.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют печатающую головку струйного принтера, имеющую сопла для выброса чернил. После модификации с поверхности сопел нанесенное гидрофобное покрытие удаляют механически или струей чернил. Это не

- 30 приводит к разрушению покрытия на поверхности, окружающей сопло. При использовании чернил на водной основе наличие такой гидрофобной пленки на всей поверхности печатающей головки вокруг сопла предотвращает растекание чернил по поверхности печатающей головки, позволяет сохранить необходимый режим выброса струи чернил и обеспечивает высокое качество печати.

35 **Пример 15.**

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют катетер. Модификация позволяет уменьшить адсорбцию белков, антител, клеток, бактерий на модифицированную поверхность катетера и тем самым улучшить биосовместимость.

Пример 16.

- 40 В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют трансплантат. Модификация позволяет уменьшить адсорбцию белков, антител, клеток, бактерий на модифицированную поверхность трансплантата и тем самым улучшить биосовместимость.

Пример 17.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют контактную линзу.

- 45 Модификация позволяет уменьшить адсорбцию белков, антител, клеток, бактерий на модифицированную поверхность контактной линзы и тем самым улучшить биосовместимость.

Пример 18.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют оптическую линзу.

- 50 Модификация уменьшает конденсацию влаги на поверхности и адгезию загрязнений к поверхности оптической линзы.

Пример 19.

В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют микро- или наноэлектронный

прибор. Этот прибор имеет поверхность со сложной геометрией. Модификация уменьшает конденсацию влаги на поверхности и адгезию загрязнений к поверхности прибора.

Пример 20.

- В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют прибор микро- или 5 наносистемной техники. Этот прибор имеет поверхность со сложной геометрией. Модификация уменьшает конденсацию влаги на поверхности и адгезию загрязнений к поверхности прибора.

Пример 21.

- В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют микромеханический или 10 микроэлектромеханический прибор. Этот прибор имеет поверхность со сложной геометрией. Модификация уменьшает конденсацию влаги на поверхности и адгезию загрязнений к поверхности прибора.

Пример 22.

- В условиях примера 1 в качестве подложки 3 используют оптоэлектронный прибор. Этот 15 прибор имеет поверхность со сложной геометрией. Модификация уменьшает конденсацию влаги на поверхности и адгезию загрязнений к поверхности прибора.

Пример 23.

- То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 помещают 0.2 г полимера (что при растворении навески соответствует концентрации полимерного раствора около 20 мг/мл). 20 Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 150°. Увеличение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено избытком гидрофобизующего агента, присутствующим на подложке и модифицирующим свойства капли наносимой жидкости за счет эффекта Пикеринга.

Пример 24.

- 25 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 помещают 0.01 г полимера (что при растворении навески соответствует концентрации полимерного раствора около 1 мг/мл). Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 137°. Незначительное увеличение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено избытком гидрофобизующего агента, присутствующим на подложке.

30 Пример 25.

- То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 помещают 0.02 мг полимера (что при растворении навески соответствует концентрации полимерного раствора около 0.002 мг/мл). Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 100°. Уменьшение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено недостатком 35 гидрофобизующего агента.

Пример 26.

- 40 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реакторе 2 создают давление CO₂ 10 МПа при температуре 40°C. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 110°. Уменьшение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено меньшей растворимостью гидрофобизующего агента в этих условиях.

Пример 27.

- 45 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реакторе 2 создают давление CO₂ 100 МПа при температуре 120°C. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 120°. Уменьшение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено термической деструкцией шероховатой структуры поверхности подложки.

Пример 28.

- 50 То же, что и в примерах 1 и 2, только декомпрессию CO₂ осуществляют со скоростью вывода CO₂ 5 г/сек. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется таким же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°), что показывает независимость индуцированной степени ультрагидрофобности от условий декомпрессии.

Пример 29.

- То же, что и в примерах 1 и 2, только декомпрессию CO₂ осуществляют со скоростью вывода CO₂ 0.05 г/сек. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же

углом смачивания водой, как в примере 2 (135°), что показывает независимость индуцированной степени ультрагидрофобности от условий декомпрессии.

Пример 30.

То же, что и в примерах 1 и 2, только используют технический CO₂ степени чистоты

- 5 99.7%. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°), что показывает независимость индуцированной степени ультрагидрофобности от чистоты CO₂.

Пример 31.

То же, что и в примерах 1 и 2, только осаждение проводят в течение 10 мин. После

- 10 экспозиции модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется меньшим углом смачивания водой, чем в примере 2 (120°), что обусловлено недостаточной однородностью полимерного раствора.

Пример 32.

То же, что и в примерах 1 и 2, только осаждение проводят в течение 24 час. После

- 15 экспозиции модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°), что показывает возможность ограничиться меньшими временами осаждения.

Пример 33.

То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 дополнительно помещают в качестве

- 20 сорастворителя 1 мл воды. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°). Это показывает возможность избежать применения сорастворителей при использовании материала «Форум» в качестве гидрофобизующего агента.

Пример 34.

- 25 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 дополнительно помещают в качестве сорастворителя 1 мл этилового спирта. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°). Это показывает возможность избежать применения сорастворителей при использовании материала «Форум» в качестве гидрофобизующего агента.

Пример 35.

- 30 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 дополнительно помещают в качестве алифатического сорастворителя 1 мл гексана. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°). Это показывает возможность избежать применения сорастворителей при использовании материала «Форум» в качестве гидрофобизующего агента.

Пример 36.

- 35 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 дополнительно помещают в качестве перфторированного сорастворителя 1 мл перфторгексана. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°). Это показывает возможность избежать применения сорастворителей при использовании материала «Форум» в качестве гидрофобизующего агента.

Пример 37.

- 40 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 дополнительно помещают в качестве органического сорастворителя 1 мл хлороформа. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется тем же углом смачивания водой, как в примере 2 (135°). Это показывает возможность избежать применения сорастворителей при использовании материала «Форум» в качестве гидрофобизующего агента.

Пример 38.

- 45 То же, что и в примерах 1 и 2, только в реактор 2 помещают 3 мг коммерческого сополимера Teflon AF2400. В условиях экспозиции растворяется только 0.5 мг навески (что детектируется по изменению массы навески в результате экспозиции). Это соответствует установлению концентрации полимерного раствора 0.05 мг/мл в реакторе в

процессе экспозиции. Модифицированная подложка МППЭ 3 характеризуется углом смачивания водой 120°. Уменьшение угла смачивания по сравнению с примером 2 обусловлено недостатком гидрофобизующего агента.

5

Формула изобретения

1. Способ получения гидрофобного покрытия, при осуществлении которого на поверхность подложки осаждают гидрофобный полимер или сополимер из раствора в сверхкритическом CO₂, отличающийся тем, что гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с негладкой поверхностью, характеризующейся соотношением $r > 1$, где r - фактор шероховатости, определяемый отношением площадей реальной поверхности и ее геометрической проекцией на плоскость, подложку вместе с полимером или сополимером помещают в реактор, реактор герметизируют и создают в нем раствор в сверхкритическом CO₂ с концентрацией 0,001-100 г/л, а осаждение проводят при давлении от 7 до 100 МПа и температуре от 35 до 200°C в течение времени от 15 мин до 24 ч, после чего проводят декомпрессию.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с шероховатой поверхностью.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с пористой поверхностью.
4. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку с высокоразвитой поверхностью.
5. Способ по п.1, отличающийся тем, что гидрофобный полимер или сополимер осаждают на подложку со сложной геометрией поверхности.
6. Способ по п.1, отличающийся тем, что к сверхкритическому CO₂ дополнительно добавляют, по меньшей мере, один из сорасторителей из группы: вода, спирт, алифатический растворитель, перфторированный растворитель, органический растворитель.
7. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве сорасторителя используют метанол, этанол или изопропанол.
8. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве сорасторителя используют пентан или гексан.
9. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве сорасторителя используют перфторгексан.
10. Способ по п.6, отличающийся тем, что в качестве сорасторителя используют хлороформ или ацетон.
11. Способ по п.1, отличающийся тем, что в сверхкритическом CO₂ растворяют фторсодержащий полимер или сополимер.
12. Способ по п.1, отличающийся тем, что в сверхкритическом CO₂ растворяют кремнийсодержащий полимер или сополимер.
13. Способ по п.1, отличающийся тем, что перед герметизацией реактор продувают потоком CO₂.
14. Водоотталкивающий элемент, полученный способом по п.1, на поверхность которого из раствора полимера нанесено гидрофобное покрытие, отличающееся тем, что гидрофобное покрытие нанесено из раствора гидрофобного полимера или сополимера на один из элементов из группы: элемент с газодиффузионным слоем, элемент газового сенсора, элемент, выполненный из адсорбирующего материала, элемент фильтра, элемент хроматографической колонки, выполненный из сорбирующего материала, элемент молекулярного сита, выполненный из цеолита, элемент прибора микроструйной техники, элемент печатающей головки струйного принтера, трансплантат, катетер, контактная линза, оптическая линза, элемент микроэлектронного прибора, дисперсная частица пороха, горючего или взрывчатого материала, элемент, выполненный из ткани или бумаги, элемент прибора микро- или наносистемной техники, элемент микро- или наноэлектронного прибора, включая интегральную схему, элемент микромеханического или

микроэлектромеханического прибора, элемент оптоэлектронного прибора, причем одним из компонентов растворителя является сверхкритическая СО₂, а гидрофобное покрытие нанесено, по меньшей мере, на часть шероховатой, пористой, высокоразвитой поверхности элемента или на элемент со сложной геометрией поверхности.

- 5 15. Элемент по п.14, отличающийся тем, что гидрофобное покрытие нанесено на шероховатую поверхность, характеризующуюся соотношением $r>1$.
- 16. Элемент по п.14, отличающийся тем, что гидрофобное покрытие нанесено на пористую поверхность, характеризующуюся соотношением $r>1$ и имеющую открытые поры.
- 10 17. Элемент по п.14, отличающийся тем, что гидрофобное покрытие нанесено на высокоразвитую поверхность, характеризующуюся соотношением $r>1$ и образованную дисперсными или коллоидными частицами.

15

20

25


30

35

40

45

50



Фиг.2