

ХИМИЯ И ФИЗИКА ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЙ

УДК 541.41.74

СИНТЕЗ НОВЫХ ТЕРНАРНЫХ ГИДРИДОВ В СИСТЕМЕ $\text{Ca}-\text{Ni}(\text{Co})-\text{H}_2$ ПРИ ВЫСОКИХ ДАВЛЕНИЯХ

В.Н. Вербецкий, Э.А. Мовлаев, Б.И. Лазоряк

(кафедра химии и физики высоких давлений)

Изучено взаимодействие в системах CaH_2-Ni и CaH_2-Co при высоких давлениях и температурах (40–45 кбар, 873–1273 К). Установлено, что в обеих системах образуются новые гидридные фазы. На основании рентгенографического анализа предполагается, что эти новые соединения CaNiH_3 и CaCoH_3 имеют структуру перовскита.

В большинстве работ, посвященных синтезу сложных гидридов металлов, используется метод гидрирования интерметаллических соединений, сплавов или механических смесей компонентов. В то же время использование высоких давлений позволяет осуществить синтез новых соединений, не образующихся при обычных условиях.

В настоящей работе изучено взаимодействие в системах CaH_2-Ni и CaH_2-Co при высоких давлениях.

Как известно, в системе $\text{Ca}-\text{Ni}-\text{H}_2$ достаточно подробно изучено взаимодействие с водородом CaNi_5 [1–3]. В системе $\text{Ca}-\text{Co}-\text{H}_2$ до настоящего времени соединения не обнаружены.

В то же время, исходя из кристаллохимических представлений, можно было ожидать образования новых гидридов в этих системах.

В настоящей работе приведены результаты исследования взаимодействия в системах CaH_2-Ni и CaH_2-Co при высоких давлениях.

Экспериментальная часть

Гидрид кальция получен взаимодействием металлического кальция и водорода при температуре 873 К. Использованные никель и кобальт имели чистоту 99,99%. Взвешивание и приготовление образцов проводили в герметичном боксе в атмосфере сухого азота. Реакционную смесь готовили смешением порошков в агатовой ступке, прессовали в цилиндрические таблетки и помещали в камеру высокого давления. Методика синтеза при высоких давлениях реализована в аппарате типа "наковальни Бриджмена" с камерой типа "чечевица" (рабочий объем $V \approx 1 \text{ см}^3$), изготовленной из литографского камня. В качестве материала, изолирующего вещество от графитового нагревателя, заполняющего свободное пространство камеры и передающего давление на образец, использовали хлорид натрия. После синтеза камеру высокого давления повторно помещали в бокс и образец механически тщательно очищали от хлорида натрия. Исследование фазового состава образцов

образцов проводилась в кварцевой кювете по лавсановой пленкой.

Результаты и их обсуждение

Как показывают результаты исследований взаимодействий в системе CaH_2-Ni при высоком давлении, приведенные в табл. 1, среди продуктов синтеза присутствует новая фаза (X -фаза). Наибольшее ее количество образуется при температуре 1100 К, однако получить эту фазу в чистом виде не удалось ни в одном опыте. После синтеза в продуктах реакции всегда остается часть исходных компонентов. Повышение температуры реакции приводит к образованию известных в системе $\text{Ca}-\text{Ni}$ интерметаллических соединений состава CaNi_2 и CaNi_5 .

Изменение соотношения CaH_2 и Ni в реакционной смеси не приводит к принципиально новым результатам. Фазовый состав продуктов реакции остается постоянным, но меняется относительное количество фаз. В системе CaH_2-Co в условиях высокого давления обнаружено образование новой фазы, которая, по-видимому, изоструктурна X -фазе, найденной в системе CaH_2-Ni . Количество этой фазы заметно меньше.

Нами проведен рентгенографический анализ X -фазы на основании предположения, что эта фаза имеет состав CaNiH_3 и изоструктурна перовскиту (пр. гр. Рм3м). Дифрактограмму X -фазы проиндексировали в предположении кубической сингонии с параметром $a = 3,549 \pm 0,001 \text{ \AA}$ (в соединении с кобальтом $a = 3,535 \pm 0,002 \text{ \AA}$). Результаты индексирования дифрактограммы приведены в табл. 2. Для выявления положений атомов кальция и никеля в структуре CaNiH_3 рассчитывали интенсивность рефлексов для разных моделей расположения катионов по позициям. В качестве исходных данных использовали координаты атомов структуры CaTiO_3 [4]. Катионы Ca размещали в позиции a : (0,0,0), а катионы Ni – в позиции b : (1/2, 1/2, 1/2). Для такой модели R-фактор ($R_f = (|I_{\text{эксп}} - I_{\text{расч}}|) / (I_{\text{эксп}})$) имел значение 0,05. Другие варианты размещения катионов приводи-

ли к дальнейшему различению и экспериментальной несовпаденности

Таблица 1

Условия синтеза и фазовый состав продуктов реакции

Исходный состав, CaH ₂ : Ni	Давление, кбар	Температура, К	Время, мин	Фазовый состав продуктов синтеза
1:2	40	1123	60	основные компоненты: X-фаза, Ni; присутствуют: CaNi ₂ , CaNi ₅ , CaH ₂
1:2	40	1223	25	основные компоненты: X-фаза, CaH ₂ , Ni; присутствуют: CaNi ₂ , CaNi ₅
1:1	40	873	60	основные компоненты: CaH ₂ , Ni; присутствует X-фаза
1:1	40	1073	180	основные компоненты: X-фаза; присутствуют: CaH ₂ , CaNi ₂ , CaNi ₅
1:1	40	1273	20	основные компоненты: X-фаза, CaNi ₂ , CaNi ₅ ; присутствуют: CaH ₂ , Ni
2:1	45	1073	120	основные компоненты: X-фаза; присутствуют: CaH ₂ , Ni
2:1	45	1173	30	основные компоненты: X-фаза; присутствуют: CaH ₂ , Ni, CaNi ₂ , CaNi ₅

Таблица 2

Индцирование рентгенограммы CaNiH₃

I/I ₀	hkl	d _{экк} Å	d _{выч} Å
100	110	2,5081	2,5102
18	200	1,7744	1,7750
25	211	1,4487	1,4493
7	220	1,2547	1,2551
10	310	1,1220	1,1226
11	321	0,9493	0,9488

рефлексов. При вычислении интенсивности вклад водорода не учитывали.

Предполагалось, что атомы водорода занимают позиции кислорода с: (1/2, 1/2, 0) в структуре типа перовскит. При таком размещении атомов в структуре рассчитанные межатомные расстояния имеют следующие значения: d_{Ca-H} = 2,5 Å, d_{Ni-H} = 1,78 Å. Эти величины сравнимы с аналогичными расстояниями, определенными для некоторых гидридов (табл. 3). Совокупность экспериментальных данных позволяет предположить, что состав X-фазы отвечает формуле CaNiH₃.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 95-03-08787.

Таблица 3

Значения межатомных расстояний в гидридах

Соединение	Межатомное расстояние, Å		Литература
	Ca-H	Ni-H	
CaNiH ₃	2,5	1,78	—
CaH ₂	2,24–2,66	—	[5]
NiH	—	1,85	[6]
Mg ₂ NiH ₄	—	1,54	[7]
CaNi ₅ H _{0,7}	2,42–2,6	1,21–2,07	[8]
Ca ₂ O ₈ H ₆	2,56	—	[9]

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Ensslen K., Oesterreicher H., Bucher E. // J. Less-Com. Met. 1981. 77. N 2. P. 287.
- Yagisawa K., Yochikawa A. // Z. Phys Chem. 1979. 117. P. 79.
- Grant D.M., Murray J.J., Post M.L. // J. Chem. Thermodyn. 1987. 19. N 11. P. 1217.
- Бокий Г.Б. Кристаллохимия. М., 1960. С. 171.
- Andresen A.F., Maeland A.J. // J. sol. st. chem. 1977. 20. P. 93.
- Baranowski P., Majchrzak S. // Roczn. chem. 1968. 40. N 6. P. 1137.
- Zolliker P., Yvon K., Jordensen J.D. // J. Inorg. chem. 1986. 25. P. 3590.
- Calvert L.D., Rowell B.M., Murray J.J. // J. sol. st. chem. 1985. 60. P. 62.
- Кандалова Н.В., Вербецкий В.Р. // Вестн. Моск. ун-та. 1991. Сер. 2, Химия. 32. С. 419.